

Codice: 6Z0000

## Superwind Lucida

vernice monocomponente tradizionale lucida



Vernice monocomponente oleoresinosa tradizionale con resine poliuretaniche, dotata di ottimo potere riempitivo, brillantezza e resistenza in ambiente marino. Consigliata per imbarcazioni in legno, su serramenti, tapparelle e perlinature in genere, per una finitura lucida.

Caratteristiche		Dati Applicativi	
<b>Tipologia</b>	Monocomponente	<b>Applicazione</b>	Pennello rullo e spruzzo
<b>Tipo di legante sol a</b>	Uretanico modificato	<b>Diluizione pennello-rullo</b>	10-15% Diluente 107 o 109
<b>Peso specifico kg/lit (±0,05)</b>	0,930	<b>Diluizione spruzzo</b>	10-20% Diluente 900
<b>Residuo secco (volume)</b>	57%	<b>Essiccazione al tatto</b>	6-8 ore
<b>Stoccaggio +23°C (±2)</b>	30 mesi in contenitori sigillati	<b>Tempo di sovraverniciatura</b>	24 ore
	120-130 sec	<b>Temperatura applicativa</b>	Tra +10 c e +40 c
		<b>Umidità relativa</b>	Inferiore all 80%
		<b>Spessore secco consigliato</b>	40 microns per mano
		<b>Resa teorica m2/litro</b>	12-13

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

#### Legno nuovo.

La superficie deve essere pulita ed asciutta, carteggiata e spolverata. Applicare una prima mano di SUPERWIND LUCIDA maggiormente diluita (50-70% o più secondo l'assorbimento del supporto) per consentire un'impregnazione del legno.

(In alternativa, sempre ai fini dell'impregnazione, si può applicare una mano di Vernice bicomponente POLIGLASS diluita al 50-100% con DILUENTE 203 - secondo l'assorbimento - facendo però attenzione di lasciare il poro del legno aperto per consentire la successiva sovraverniciatura con SUPERWIND LUCIDA). Sovraverniciare con 4-5 mani di SUPERWIND LUCIDA per ottenere una finitura brillante, rispettando i tempi di intervallo tra una mano e l'altra.

#### Legno già verniciato.

- Se le vecchie vernici non offrono più un'adeguata adesione al supporto oppure sono friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Pulire bene la superficie e attenersi quindi alle istruzioni sopra riportate per supporti nuovi.

- Se la superficie verniciata è in buone condizioni di adesione ed è necessario solo ripristinare le mani di finitura perchè sporche od opacizzate dal tempo, pulire e sgrassare bene la superficie e carteggiare con carta abrasiva medio-fine. Rimuovere la polvere ed i residui di carteggiatura ed applicare 2-3 mani di SUPERWIND LUCIDA per ottenere una finitura brillante, rispettando i tempi di intervallo tra una mano e l'altra.

Codice: 6Z0000

# Superwind Lucida

## Colori



Colore: : TRASPARENTE

Cod. colore:: 6Z0000

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.