

Codice: 4SNA00

Sottofondo Nautica



sottofondo monocomponente per superfici in legno e ferro

Sottofondo monocomponente a base alchidica speciale per la nautica particolarmente indicato per superfici in legno e ferro esposte all'atmosfera marina. Viene utilizzato per la preparazione di sovrastrutture di imbarcazioni ed è sovraverniciabile con finiture monocomponenti (Smalto Topkapi).

Caratteristiche		Dati Applicativi	
Tipologia	Monocomponente	Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Tipo di legante sol a	Alchidico	Diluizione pennello-rullo	10-20% Diluente 107
Codice colore sol a	4SN.Bianco	Diluizione spruzzo	20-30% Diluente 900
Peso specifico kg/lit (±0,05)	1.500	Essiccazione al tatto	3-4 ore (20°C)
Residuo secco (volume)	46%	Tempo di sovraverniciatura	18-24 ore (20°C)
Viscosità ford	16 sec.(Ø8 a 20°C)	Umidità relativa	Inferiore all 80%
Stoccaggio +23°C (±2)	30 mesi in contenitori sigillati	Spessore secco consigliato	40-50 microns per mano
		Resa teorica m2/litro	9-10 (5-6 m2/kg)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO (OPERA MORTA)

Ferro nuovo.

Sabbato e pretrattato con EPOFOND AM/9 primer. Se necessario eventuale stuccatura con Stucco Poliestere POLISTUK. Carteggiare con carta abrasiva media ed applicare almeno 2 mani di SOTTOFONDO NAUTICA lasciando un intervallo di 16-24 ore tra le mani. Seguire con una leggera carteggiatura con carta abrasiva fine e sovraverniciare con smalto di finitura monocomponente tipo TOPKAPI.

Ferro zincato, Alluminio e Leghe leggere.

Sgrassare la superficie con DILUENTE 765 ed applicare una mano di EPOFOND AM/9. Attendere 24 ore prima di carteggiare ed applicare una mano di SOTTOFONDO NAUTICA. Carteggiare con carta abrasiva fine e sovraverniciare con smalto di finitura monocomponente tipo TOPKAPI.

Legno nuovo.

Applicare una mano di EVOIX CROMOMINIO diluito 30-35% con Diluente 107. Lasciare asciugare per 8-12 ore e dopo aver carteggiato applicare 2 mani di SOTTOFONDO NAUTICA lasciando un intervallo di 16-24 ore tra le mani. Carteggiare con carta abrasiva fine e sovraverniciare con smalto di finitura monocomponente tipo TOPKAPI. Legno già verniciato.

Sgrassare la superficie ed eliminare ogni traccia di polvere. Applicare 2 mani di SOTTOFONDO NAUTICA attendendo 16-24 ore tra le due mani. Carteggiare con carta abrasiva fine e sovraverniciare con smalto di finitura monocomponente tipo TOPKAPI.

Colori



Colore: : BIANCO

Cod. colore:: 4SNA00

Codice: 4SNA00

Sottofondo Nautica

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.