

Codice: F30242

Sottofondo Arancio Minio



sottofondo antiruggine al minio per legno e ferro.

Antiruggine sintetica di colore arancio, dotata di un buon potere impregnante e passivante, a base di resine sintetiche lungo-olio e pigmenti inibitori di muffe e corrosione. Il prodotto ha inoltre buone caratteristiche di elasticità ed aderenza. Prodotto per uso professionale.

Caratteristiche

Tipologia	Monocomponente
Tipo di legante sol a	Alchidico
Peso specifico kg/lit (±0,05)	1.550
Viscosità ford	14 sec. (Ø8 a 20°C)
Stoccaggio +23°C (±2)	30 mesi in contenitori sigillati

Dati Applicativi

Applicazione	Pennello rullo e spruzzo
Diluizione pennello-rullo	10-15% Diluente 107
Diluizione spruzzo	15-25% Diluente 900
Essiccazione al tatto	3-4 ore (20°C)
Tempo di sovraverniciatura	24 ore (20°C)
Temperatura applicativa	Tra +10 c e +40 c
Umidità relativa	Inferiore all 80%
Spessore secco consigliato	40 microns per mano
Resa teorica m2/litro	9

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO APPLICATIVO

Ferronuovo.

Quando non sia possibile sabbiare preparare il supporto con spazzola meccanica o disco abrasivo. Il supporto deve essere pulito, asciutto e sgrassato, privo di ruggine o tracce di calamina. Togliere i residui della spazzolatura. Pulire la superficie con straccio imbevuto di Diluente 107 o Diluente 900. Applicare 1 mano SOTTOFONDO ARANCIO MINIO seguita eventualmente da una seconda mano a distanza di 24 ore. Sovraverniciare con lo smalto di finitura richiesto.

Ferroglià verniciato.

Se le vecchie pitture si presentano non perfettamente ancorate e friabili, esse vanno rimosse meccanicamente. Tracce di ruggine dovranno essere rimosse con spazzola meccanica o disco abrasivo e carteggiate con carta abrasiva media (280-320). Pulire la superficie con straccio imbevuto di Diluente 107 o Diluente 900. Lasciare asciugare bene. Applicare 1 mano di SOTTOFONDO ARANCIO MINIO sulle parti riportate a ferro, seguita eventualmente da una seconda mano a distanza di 24 ore. Sovraverniciare con lo smalto di finitura richiesto.

Colori



Colore: : ARANCIO
SOTTOF.MIN
Cod. colore:: F30242

Codice: F30242

Sottofondo Arancio Minio

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di iniziare l'applicazione dei prodotti vernicianti si osservino attentamente le simbologie di rischio e le norme di sicurezza riportate sull'etichetta di ogni barattolo e sulla Scheda di Sicurezza di ogni prodotto disponibile su richiesta. Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE

Le informazioni qui riportate sono fornite al meglio della nostra attuale conoscenza, tuttavia poiché le condizioni di utilizzo dei nostri prodotti sono al di fuori del nostro controllo, tali informazioni non costituiscono alcun tipo di garanzia implicita; in tal senso la Società fornitrice declina sin da ora ogni responsabilità che può essere collegata ad un anomalo uso dei prodotti. L'ufficio Tecnico della propria sede è a disposizione per qualsiasi chiarimento connesso all'uso dei nostri prodotti. Le percentuali di diluizione ed i tempi di essiccazione sono da considerarsi solo indicativi, in relazione ad una temperatura di 20°C e sono pertanto soggetti a variazioni con il variare della temperatura, in presenza di particolari condizioni climatiche o di fattori applicativi determinanti al momento dell'applicazione.